





SikaBond®-T52

Клей для паркета

Описание продукта	Полиуретановый клей для паркетов.	
Применение	Эластичное крепление массивных паркетов, декоративных и ламинированных напольных панелей к впитываемым и невпитываемым основаниям.	Упаковка 600 мл
Свойства	Однокомпонентный готовый к применению; Понижает шум шагов на 14 дБ. (DIN 52210); Выравнивает измерительные допуски основания, отсутствие набухания; При характерном подборе материалов, благодаря эластичности, редуцирует напряжение на сдвиг между паркетом и основанием.	 Ведро 13 кг
Технические данные		
Состояние	Однокомпонентная полиуретановая паста	Условия применения 
Цвет	Светло-коричневый	
Плотность	1,29 кг / л	
Расход	0,5 – 1,3 кг / м ²	
Время приклеивания	Около 60 мин. (в зависимости от климатических условий)	Инструменты 
Время твердения	Около 3,5 мм за 24 часа (23°C / 50%). Материал полимеризуется путём абсорбции влаги воздуха.	
Твёрдость по Шору	Около 30	
Прочность на разрыв	Около 6 N / мм	
Удлинение при отрыве	> 900%	
Сопротивление растяжению	Около 1,2 N / мм ²	
Сопротивление растяжению на срез	Около 0,7 N / мм ²	
Тиксотропные свойства	Идеальные	
Рабочая температура	- 40°C до + 80°C	
Основание	Должно быть чистым, сухим, ровным и монолитным. Очищенным от пыли свободных частиц, масел и других загрязнений. Остатки старых покрытий, цементное молочко и другие элементы слабо связанные с основанием необходимо удалить механически.	
Температура нанесения	от + 5°C до + 35°C	

Способ применения	На подготовленное основание нанести клей SikaBond®-T52 пунктирно или полосками с последующим равномерным распределением зубчатой тёркой по поверхности. Элементы паркета вдавливать в слой клея так, чтобы он полностью покрыл их монтажную поверхность. Паркетины плотно прижимать друг к другу используя молоток и соответствующий брусок. Сохранять отступ (ок. 10 мм) паркета от стены.
Внимание	Остатки свежего материала на паркете необходимо сразу удалить чистой тряпкой.
Упаковка	Ведро 10 л. / 13 кг.
Хранение	На протяжении 12 месяцев от даты изготовления при складировании на палетах в сухих условиях и оригинальных упаковках.
Условия ТБ	Во избежание аллергических реакций необходимо использовать резиновые перчатки и защитную одежду. В перерывах и после окончания работ тщательно вымыть руки водой с мылом. Отвердевший материал можно удалить только механическим путём.
Охрана среды	Материал SikaBond®-T52 не является токсичным, но не должен попадать грунтовые воды и канализацию.
Примечания	Производитель гарантирует качество продукции, но не несёт ответственности за методы и условия её использования. Продукт необходимо применять согласно описанию в технической карте. Работы необходимо проводить согласно с строительными нормами и техникой безопасности. В случае сомнений рекомендуется провести собственные испытания или обратиться в технический отдел Sika .

